

## CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL  
Enduit de ragréage autolissant

### ROXOL TRAVAUX RAPIDES

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société**                    **BOSTIK**  
**12 Place de l'Iris - Tour Iris - La Défense 2**  
**FR - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX**

**Usine de**                      **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



**106 S 57**

**Décision n° 614-106 S 57 du 15 février 2011**  
*Cette décision annule et remplace la décision n° 527-106 S 57 du 31 mars 2008*

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : **P4S R**

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- Rénovation sur carrelage
- Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

#### Correspondant

Tél. : 01 64 68 84 06

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE



#### CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2  
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

## CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ROXOL TRAVAUX RAPIDES

- Taux de gâchage : de 24 à 26 % d'eau (soit 6 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 1 à 2 heures.

### ÉPAISSEURS D'APPLICATION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	UNIDUR N	80 à 100
	normalement poreux			
	fermé			
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle **		3 à 10	EPONAL PRIMEPOX	100
Carrelage **				
Dalles plastiques semi-flexibles **				
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				
** Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

### CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UNIDUR N	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
EPONAL PRIMEPOX	2 à 3 h (légèrement poisseux)	

#### Gâchage du primaire EPONAL PRIMEPOX

Mélanger les deux composants avec un malaxeur lent jusqu'à obtention d'un couleur uniforme. Le mélange peut être utilisé pendant 2 h environ.

### DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

#### Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés en locaux P4 et P4S.

#### Délai d'attente avant la pose d'un revêtement

- Revêtement plastique : 6 à 7 heures.
- Revêtement textile : 4 à 5 heures.
- Carrelage : 3 à 4 heures.
- Parquet collé : 24 heures.

Annexe 1

Décision n° 614-106 S 57

**AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS**

**ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT**

Désignations commerciales de l'enduit de ragréage autolissant <b>ROXOL TRAVAUX RAPIDES</b>	Distributeur
<p>ARDASOL 3 RAPIDE</p> <p>-----</p> <p>BOSTIK RAGREAGE CHRONO</p> <p>-----</p> <p>MIPLASOL TRAVAUX RAPIDES</p> <p>-----</p> <p>UNIMANG 3 R</p>	<p>BOSTIK</p> <p>12 Place de l'Iris - Tour Iris - La Défense 2</p> <p>FR-92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX</p>

**PRIMAIRES**

Désignation commerciale du primaire	Autres désignations commerciales	Distributeur
<p>UNIDUR N</p>	<p>ARDAPREN NF</p> <p>-----</p> <p>BOSTIK PRIMAIRE SOL</p> <p>-----</p> <p>ENDUITPRENE NOFLAM</p> <p>-----</p> <p>MANG PRIMAPRENE</p>	<p>BOSTIK</p> <p>12 Place de l'Iris - Tour Iris -</p> <p>La Défense 2</p> <p>FR-92062 PARIS LA DEFENSE</p> <p>CEDEX</p>

FICHE ATTACHÉE À LA DÉCISION N° 614-106 S 57

## ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

### FICHE D'IDENTIFICATION

L'ENDUIT DE SOL : **ROXOL TRAVAUX RAPIDES**

SOCIÉTÉ : **BOSTIK**

USINE : **FR - 77170 COUBERT**

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification de l'enduit cité en référence.

#### 1) Définition du produit

Nature des constituants :

Ciment gris CEM I 52,5 R, ciment alumineux, silice et carbonate de calcium, fluidifiant, rétenteur d'eau, colorant minéral, résines synthétiques, régulateur de prise.

#### 2) Identification du produit

Poudre :

- Granulométrie (%) :  
Refus à 0,080 mm :  $52 \pm 5$   
Refus à 0,500 mm : inférieur à 0,1
- Taux de cendres (%) :  
à 450°C :  $94,1 \pm 1,0$   
à 900°C :  $89,4 \pm 2,0$

Pâte (gâchage mécanique à 25 % d'eau de gâchage) :

- Début de prise (min) :  $40 \pm 10$

#### 3) Stockage

A conserver 6 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.